

ОРГАНИКА БЪЛГАРИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ПОЛИУРЕТАНОВА ПОВТОРНО СВЪРЗАНА ПЯНА (РЕБОНД)

обозначение	плътност [kg/m ³]	твърдост min.ILD [N] 40%	твърдост min.CLD [kPa] 40%	еластичност мин. [%]	остатъчна деформация [%]
R - 80	75 - 85	400	10,0	35	15
R - 100	95 - 105	500	12,0	35	15

Повторно свързана мека ПУ пяна с висока плътност и твърдост - за производство на спортни тепихи, елементи на мебели, звуко и топлоизолации, опаковки, и др.

Предлага се във вид на листи, конфекционирани изделия, включително изделия със сложна конфигурация.

Листи и конфекционирани изделия, включително и със сложен профил се опаковат в ПЕ фолио. Блокове и детайли с големи размери не се опаковат.

Да се съхранява в сухи и чисти помещения и да се пази далеч от запалими материали.
Транспортира се в закрити превозни средства..

Може да се произвеждат и други типове след предварително съгласуване.

* Произведен в България.
MADE IN BULGARIA.

ИЗБЕРЕТЕ БЪЛГАРСКОТО!

ORGANIKA BULGARIA

TECHNICAL DATA SHEET

POLYURETHANE REBONDED FOAM

symbol	densyty [kg/m ³]	hardness min.ILD [N] 40%	hardness min.CLD [kPa] 40%	resilience min. [%]	compression set.max. [%]
R - 80	75 - 85	400	10,0	35	15
R - 100	95 - 105	500	12,0	35	15

Rebonded PU flexible foam with high density and hardness - for production of sport mats, furniture elements, sound and heat insulation, packaging, etc.

Available in form of blocks, plates, rolled foil, fabricated articles, including articles with complicated configuration and in colors by the customer's choice.

The plates, the rolled foil and the fabricated articles, including the articles with complicated configuration are packed in PE film. Blocks and the large size details are not packed.

They are stored in dry and clean premises and kept away from flammable materials.
The goods are transported in covered vehicles.

Other types can be produced by prior specification.

* Произведен в България.
MADE IN BULGARIA.

ИЗБЕРЕТЕ БЪЛГАРСКОТО!